

CONIPUR VP 2750

Jednozložková adhézna penetrácia pod asfaltobetón

Popis výrobku

CONIPUR V P 2750 je jednozložková adhézna penetrácia na bitúmenovej báze s obsahom rozpúšťadla.

Oblasť použitia

CONIPUR VP 2750 sa používa výhradne ako adhézny mostík medzi drťou zasypanou obrusnú vrstvou CONIPUR M 867 F a asfaltobetónom s minimálnou hrúbkou 100 mm na zvýšenie pevnosti v spojení.

Vlastnosti a výhody

- strojné nanášanie produktu a ľahko spracovateľný
- vynikajúca príľnavosť pre špeciálne oblasti použitia
- po vytvrdnutí vykazuje veľmi dobré mechanické vlastnosti
- neobsahuje chlórované uhľovodíky

Pokyny pre aplikáciu

CONIPUR VP 2750 je jednozložkový materiál a je nutné ho poriadne pred použitím premiešať. Je nutné dbať na dôkladné premiešanie pri okrajoch a dne nádoby. Mieša sa nízkootáčkovou vrtáčkou s nástavcom na miešanie farieb (asi 300 ot/min.) po dobu aspoň 3 minút, kým nie je hmota homogénna. Pri miešaní a aplikácii nesmie teplota materiálu prekročiť 15-25 °C.

CONIPUR VP 2750 sa nanáša na pripravený podklad strojovo ručnou pištoľou alebo kropiacim vozíkom. Po aplikácii sa všetky nástroje ihneď vyčistia, hlavne čerpadlo a hadica.

Kvalita spracovania produktu je významne ovplyvnená teplotou materiálu, teplotou vzduchu a podkladu. Pri nízkych teplotách je materiál viskóznejší, mení sa, napr. spotreba na jednotku plochy.

Príprava a vlastnosti podkladu

CONIPUR VP 2750 sa nanáša výhradne na obrusnú vrstvu CONIPUR M 867 F (viď príslušný technický list) zasypanú kamennou drťou frakcie 3 – 6 mm až 4 – 8 mm. Podklad musí byť nosný, pevný, bez voľných častíc, prachu, mastnoty, gumových otlakov a iných nečistôt. Mechanická úprava podkladu (napr. brokovanie alebo brúsenie) je nutná vtedy, keď sú prekročené intervaly pre aplikáciu ďalších vrstiev alebo je podklad veľmi znečistený. Teplota podkladu musí byť aspoň 3 °C nad nameraným rosným bodom.

Postup pri aplikácii

1. Penetrácia – prevedenie spojovacieho mostíka

1.1 Príprava podkladu – viď Príprava a vlastnosti podkladu

1.2 CONIPUR VP 2750 sa rovnomerne nanáša strojovo ručnou pištoľou alebo kropiacim vozíkom na obrusnú vrstvu CONIPUR M 867 F (spotreba 1,2 kg/m²) zasypanou drťou frakcie 3 – 6 mm až 4 – 8 mm (spotreba 3,0 – 5,0 kg/m²)
Spotreba: cca 0,40 kg/m²

Čistenie

Pri prerušení a po dokončení prác je nutné všetky opakovane používané nástroje a zariadenia očistiť prípravkom Reiniger 40.

Technické údaje*

Hustota zmesi	g/cm ³	cca 1,0
Obsah pojiva		cca 50 %
Trieda jedovatosti	nie je jedovatý	
Odtrhová pevnosť v systéme pri 1000 N/s	N/mm ²	0,4
Pevnosť v strihu v systéme	N/mm ²	0,32
Teplota podkladu a pri aplikácii	°C	min. +5

* Vyššie uvedené hodnoty sú iba orientačné a nemali by byť používané ako podklad na tvorbu špecifikácií.

Balenie

CONIPUR VP 2750 sa dodáva v 50 kg alebo 80 kg baleniach.

Farba

Čierna.

Skladovanie

Skladujte v suchu, v pôvodných, neotvorených a nepoškodených nádobách/obaloch pri doporučenej teplote 15-25 °C. Chránite pred priamym slnečným žiarením.

Pri vyššie uvedených podmienkach skladovania je možné materiál skladovať po dobu uvedenú na obale výrobku.

Bezpečnostné opatrenia

CONIPUR VP 2750 je vo vytvrdenej forme fyziologicky nezávadný.

Pri práci s materiálom je potrebné dodržiavať nasledujúce ochranné/bezpečnostné opatrenia: Vyhňte sa inhalácii výparov a kontaktu s pokožkou. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare. Počas práce nejedzte, nefajčite a chráňte materiál pred otvoreným ohňom. Bezpečnostné opatrenia pre manipuláciu s materiálom a pri doprave nájdete v príbalovom letáku a v materiálovom a bezpečnostnom liste.

Technická podpora

Prislušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty

T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918

F: 041/72 345 92

E-mail: info@basf-sh.sk

Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91

F: 041/72 345 92

E-mail: objednavky@basf-sh.sk

Internet: www.basf-sh.sk

www.fasadnestudio.sk

Technicko - poradenský servis

0903 400 855 Bratislava, Malacky, Pezínok, Senec

Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Myjava, Senica, Skalica Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Šafa

0903 553 696 Trenčín, Bánovce, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Topoľčany

0910 999 771 Žilina, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Turčianske Teplice

0911 505 911 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom

0903 847 833 Nitra, Levice, Nové Zámky, Zlaté Moravce

Košice, Gelnica, Michalovce, Moldava, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Vranov nad Topľou

Prešov, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Dátum vydania: 03. 03. 2008

Novým vydaním stráca staré platnosť!