

## Chemické odolnosti

Produkty	MASTERTOP® BC 370 BC 370 AS	MASTERTOP® BC 330	MASTERTOP® TC 473	MASTERTOP® BC 374	MASTERTOP® BC 300	MASTERTOP® BC 378/379/ 378 AS/379 AS	CONIPUR BC 351	CONIPUR TC 458	MASTERTOP® BC 375 N BC 375 AS
Chemické zaťaženie									
Acetón	(+)	-	-	(+)	-	(+)		-	-
Kyselina mravčia do 2 %	(+)	-	-	(+)	(+)	+	+	(+)	+
Kyselina mravčia do 5 %	-	-	-		-	(+)	+	(+)	+
Čpavok do 32 %	+	+	+	+	+	+	(+)	(+)	(+)
Brzdová kvapalina	+	+	+	+	+	+	+	(+)	(+)
Butanol (butylalkohol)	+	+	+	+	+	+	+	-	
Nasýtený roztok hydroxidu vápenatého	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kyselina chrómová do 20 %	+	(+)	(+)	+	+	+	-	-	(+)
Nafta	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Roztok chloridu železitého	+	+	+	+	+	+			
Kyselina octová do 5 %	(+)	(+)	(+)	+	(+)	+	+	(+)	+
Etanol	(+)	-	-	+	-	+	+	-	(+)
Etylacetát	(+)	-	-	+	(+)	+	(+)	-	-
Letecké palivo	+		+	+	+	+	+	+	+
Kyselina fluorovodíková do 20 %	-	-	-	-	-	(+)	-	-	(+)
Formaldehyd do 38 %	+	+	+	+	+	+	+	(+)	+
Ovocná šťava	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Prevodový olej	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Vykurovací olej	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Hydraulický olej	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Roztok hydroxidu draselného do 50 %	+	+	+	+	+	+			
Kerozín	+		+	+	+	+	+	+	+
Roztok chloridu horečnatého do 35 %	+	+	+	+	+	+	+		+
Metanol	-	-	-			(+)		-	-
Metylnchlorid	-	-	-		-			-	-
Metyletylketón (MEK)	-	-	-		-	(+)		-	-
Kyselina mliečna do 10 %	+	-	-	+	(+)	+	+	(+)	+
Motorový olej	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Produkty	MASTERTOP® BC 370 BC 370 AS	MASTERTOP® BC 330	MASTERTOP® TC 473	MASTERTOP® BC 374	MASTERTOP® BC 300	MASTERTOP® BC 378/379/ 378 AS/379 AS	CONIPUR BC 351	CONIPUR TC 458	MASTERTOP® BC 375 N BC 375 AS
Chemické zaťaženie									
Nasýtený roztok uhličitanu sodného	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Roztok chloridu sodného, akákoľvek koncentrácia	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Síran sodný, akákoľvek koncentrácia	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Roztok hydroxidu sodného do 10 %	+	+	+	+	+	+	+		+
Roztok hydroxidu sodného do 50 %	+	+	+	+	+	+			
Kyselina šťavelová do 10 %	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Rastlinné oleje	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Fenol do 2 %	+	+	+	+	+	+	+	(+)	(+)
Kyselina fosforečná do 20 %	(+)	(+)	(+)	+	+	+	+	+	+
Propanol	+	(+)		+		+	+	-	-
Kyselina dusičná do 10 %	(+)	(+)	(+)	+	+	+	(+)	-	+
Kyselina dusičná do 20 %	(+)	-	-	+	+	+	(+)	-	(+)
Kyselina chlorovodíková do 20 %	+	(+)	(+)	+	+	+	(+)	-	+
Kyselina sírová do 40 %	+	+	+	+	+	+	+	(+)	+
Kyselina sírová do 90 %	-	-	-			+		-	
Skydrol (Ietectvo)	(+)	(+)		(+)		(+)			(+)
Terpentín	+	+	+	+	+	+	+		
Voda	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Peroxid vodíka do 30 %	(+)	-	-	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Xylén	+	+	(+)		+	+	+	-	
Kyselina citrónová 10 %	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Cukor	+	+	+	+	+	+	+	+	+

+ odolný min. 42 dní

(+) odolný proti rozliatiu\*

- nie je odolný

nebol testovaný

\*Chemikáliu po rozliatí ihneď odstrániť a plochu umyť vodou. Zmeny farebného odtieňa a rozdiely v stupni lesku sú možné!

#### BASF Slovensko spol. s r.o.

##### Divízia Stavebné hmoty

T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918

F: 041/72 345 92

E-mail: info.sk@basf.com

Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91

F: 041/72 345 92

E-mail: objednavky.sk@basf.com

Internet: www.basf-sh.sk

www.fasadnestudio.sk

#### Technicko - poradenský servis

0903 400 855 Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec

Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Myjava, Senica, Skalica Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Šaľa

0903 553 696 Trenčín, Bánovce, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Topoľčany

0910 999 771 Žilina, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Turčianske Teplice

0911 505 911 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom

Nitra, Levice, Nové Zámky, Zlaté Moravce

0903 847 833 Košice, Gelnica, Michalovce, Moldava, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Vranov nad Topľou

Prešov, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Sabinov, Šina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Dátum vydania: apríl 2009

Novým vydaním stráca staré platnosť.