

PROFI GLOSS

Obzvlášť odolný tixotropný, univerzálne použiteľný email (čiže smalt) zo syntetickej živice pre lakovacie práce v exteriéroch a interiéroch, na ktorý sa kladú tie najvyššie nároky. Je odolný voči úderu, nárazu a poškrabaniu. Má vysokú kryciu schopnosť, vynikajúce prekrytie hrán, stabilný lesk, odolnosť voči poškodeniu pri čistení tlakovým zariadením, je rýchloschnúci a ľahko spracovateľný. Obsahuje bezolovnaté a bezchromitanové pigmenty.

Merná hmotnosť:	od 0,94 do 1,18 g/cm ³
Spojivo na báze:	Alkydovej živice
Odtieň farby:	Mix: 7000 farebných odtieňov
Stupeň lesku / povrch:	S vysokým leskom
Veľkosti balenia:	0,750; 3,0 l
Uskladnenie:	V pevne uzavretých obaloch až do 12 mesiacov. Načatý obal držať dobre uzavretý a čoskoro spracovať.
Spôsob použitia:	Náter štetcom, náter valčekom, striekanie. (Údaje o striekaní: airless / stlačený vzduch – vid'. Tabuľka údajov o striekaní)
Teplota spracovania:	Spracovávať pri teplote, ktorá nemá byť nižšia ako +5 °C (teplota vzduchu a objektu).
Spotreba (na 1 náter):	cca 80 ml/m ² Ide o orientačnú hodnotu, ktorú nemožno považovať za záväznú, nakoľko každý povrch vykazuje iné vlastnosti, ktoré ovplyvňujú spotrebu. Pre presnú kalkuláciu sa spotreba zistí pomocou skúšobného náteru na objekte.
Doby schnutia (pri teplote 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu):	Suchý tak, že sa naň nelepí prach, je po 4 - 6 hodinách, po 6 – 8 hodinách je náter tuhý na ohmat, pretierateľný je po cca. 12 hodinách. (Nižšie teploty a vyššia vlhkosť vzduchu spôsobujú spomalenie schnutia.)
Tónovanie:	Podľa vzorkovníkov BASF
Riedenie:	Prostredníctvom Spezialverdünnung, prípadne Verdünnung AF
Čistenie náradia:	Okamžite po použití s pomocou Terpentinersatz alebo s pomocou Nitro-Universalverdünnung.
Označenie nebezpečenstva:	Vid'. platná Karta bezpečnostných údajov

Podklad a nanášanie náteru:

Podklad prekontrolovať z hľadiska vhodnosti ako nositeľa náteru (pozri VOB, diel C, DIN 18363, najmä 3.1.1). Ďalej prosíme zohľadniť aj platné technické komentáre Spolkového výboru pre farbu a udržiavanie vecnej hodnoty (= BFS), Frankfurt.

Náter v rámci pravidelnej údržby:

Starý náter prekontrolovať z hľadiska vhodnosti ako nositeľa náteru. Časti náteru, ktoré nedržia, je nutné odstrániť (buď mechanickým spôsobom, alebo vhodnými odstraňovačmi starých náterov). Zvyšky po odstraňovači starých náterov je potrebné dôkladne odstrániť. Plochy, ktoré držia, buď prebrúsiť do matnej farby, alebo ošetriť lúhom a potom poumyvať. Odkryté lisované drevovláknité dosky – nebrúsiť! Pri oknách odstrániť voľné a poškodené zatmelenie / lakovanie.

Podklady: Drevo (ihličnaté a listnaté dreviny), drevené okná, dvere, cementotrieskové dosky a tvrdé drevovláknité dosky, železo, oceľ, hliník, plasty, omietka, betón a vláknotocementové dosky.

Príprava podkladu: Podklad musí byť pevný, čistý, suchý, zbavený mastnoty, vosku, silikónu a prachu. Prípustná vlhkosť dreva: ihličnaté dreviny max. 15 %, listnaté dreviny max. 12 %.

Základný náter / medzivrstva:

Drevo neošetrené v exteriéri: 1 x Olassy UVP-a, 2 x ProfiGloss

Drevo impregnované: 2 x ProfiGloss

Ostatné podklady: Po použití základného náteru UniPrimer + 2 x ProfiGloss

Obnovovací náter:

Starý náter bezo zvyšku odstrániť (buď mechanickým spôsobom, alebo vhodnými odstraňovačmi starých náterov). Vadné miesta v podklade opraviť. Kovové plochy zbaviť dôkladne hrdze, očistiť a odmastiť.

Tabuľka údajov o striekaní:

Nanášanie striekaním	Striekanie systémom „airless“	Striekanie stlačeným vzduchom
Tlak pri striekaní:	150 - 170 bar	-
Ø trysky	0,28 - 0,38 mm	-
Konzistencia (DIN 4 mm)	v dodanej konzistencii	-
Riedenie	-	-

Upozornenia:

Pred spracovaním dôkladne premiešať. Počas spracovania vo vnútorných priestoroch (interiéroch) a po ňom, je potrebné zabezpečiť dostatočné odvetranie.

Je nutné dodržiavať bežné ochranné opatrenia.

BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918
F: 041/72 345 92

E-mail: info.sk@basf.com

Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91

F: 041/72 345 92

E-mail: objednavky.sk@basf.com

Internet: www.basf-sh.sk

www.fasadnestudio.sk

Technicko - poradenský servis

T 0918 111 918 Bratislava I.- V.

T 0918 444 918

T 0903 400 851 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Pezinok, Senec, Šala

T 0910 908 590 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Piešťany, Senica, Skalica

T 0903 776 800 Žilina, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Martin, Námestovo, Považská Bystrica, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín

T 0905 209 208 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany, Zlaté Moravce

T 0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom

T 0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Ľubovňa

T 0903 847 822 Košice I.-IV., Košice-okolie, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Prešov, Sabinov, Sobrance, Snina, Stropkov, Svidník, Trebišov, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Vydané: jún 2008

Novým vydaním stráca staré platnosť.