

Masterflex® Joint Tube Q1, Q2, DR 6

Tesniaca rúra do pracovných škár pre riadené trhliny

Popis výrobku

Je určená na zaistenie vzniku riadených pracovných škár v obvodových stenách vodotesných betónových konštrukcií.

Rozsah použitia

- Na zaistenie vzniku riadených pracovných škár v definovaných miestach konštrukcie.
- Na zaistenie vodotesnosti škáry je Q profil vybavený profilovanými rebrami.
- Na rýchlu a jednoduchú inštaláciu.

Profily Masterflex® Joint Tube Q sa dodávajú v metráži: 2,5m (len Q1) / 3 m / 4 m / 5 m
V prípade potreby je možné definovať špeciálne dĺžky.
V prípade masívnych konštrukcií je možné Q1 profil aplikovať sériovo (2-3 profily) v rovine rezu.


Prehľad Q profilov a ich použitie

Označenie	Rozmery prvkov (Ø)	Pre prierez steny	Alternatívne použitie Q1 (náhrada Q2)
Q1	138 mm/ 88 mm - valec	24 - 35 cm	
Q2	235 mm/ 175 mm - valec	35 - 50 cm	2 rúry pre stenu so šírkou 36 - 55 cm alebo 3 rúry pre stenu so šírkou 56 - 85 cm
DR6	98 mm/ 64 mm - valec	17 - 24 cm / špec.	

Poznámka: Profil DR6 sa používa predovšetkým pri technológii zmonolitňovania prefabrikovaných dvojitych stien na stavbe.

Montážne pokyny


- V mieste plánovanej pracovnej škáry je treba na debnenie z oboch strán pripevniť lištu najlepšie v tvare lichobežníka (vid'. obr. 2).
- Pred vložením do stavby sa tesniaca rúra nareže na spodnej strane vždy kolmo na hladké lišty (spravidla cca 6 cm), vytvárajúce riadenú škáru.
- Rúra sa nasadí na profil Masterflex® KAB zabudovaný do dosky v mieste spoja. Pritom je vždy treba dať pozor na to, aby medzi dolnou hranou rúry a horizontálnou rovinou pracovnej škáry (horná strana dosky) bola vždy vytvorená medzera min. 50 mm. Tento priestor je nevyhnutný na dokonalé prebetónovanie detailov!
- Ak sa použije namiesto KAB nevystužený PVC pás, je treba vedľa PVC pásu vložiť podporný oceľový plech na fixáciu rúry (v smere pôsobenia vody až za PVC pás).
- Po vložení rúry sa horný koniec profilu pripevní klasickými svorkami na vnútorné pásy, ktoré sú fixované na profilované rebrá rúry a cez viazací drôt na výstuž steny.
- Je na doporučení statika, či v hornej časti rúry budú vložené poistné výstužné profily (napr. obojstranne 2 x 3 Ø 12mm)
- Pri betonáži sa musí dbať na to, aby vyplnenie priestoru okolo rúry prebiehalo rovnomerne z oboch strán.
- Vnútorná výstužná vložka sa z profilu po betonáži nevyťahuje.
- Tesniaca rúra sa v priebehu betonáže alebo až po vlastnej betonáži tiež zabetónuje.



Obr. 1: Rozmery rúr Joint Tube

Výhody :

- Riadená škára je vytvorená mechanizmom redukcie hrúbky v pričnom reze steny.
- Vodotesnosť škáry Q profilom je zaistená profilovanými rebrami (labyrint efekt).
- Plná - projektovaná únosnosť steny je zaistená, lebo staticky významná výstuž v mieste škáry nie je prerušená.
- Nízke náklady na inštaláciu, ktorá je veľmi rýchla, lebo profil je fixovaný len v päte a ukončení steny.
- Stenu s vloženými Q profilmi je možné betónovať v ľubovoľnej dĺžke, v jedinom zábere.
- Profil je trvale funkčný, aj keď je vyplnený betónom.



Obr. 2: Pôdorys steny s použitou rúrou Joint Tube

Skladovanie


Materiál skladovať na suchom mieste a zabrániť prístupu vlhkosti a priameho slnečného žiarenia.

Likvidácia odpadu

Všetky informácie o likvidácii prázdnych obalov a ich zvyškov sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.



Obr. 3: Zvislý rez stenou s použitím rúr Joint Tube

BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918
F: 041/72 345 92

E-mail: info.sk@basf.com

Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91

F: 041/72 345 92

E-mail: objednavky.sk@basf.com

Internet: www.basf-sh.sk

www.fasadnestudio.sk

Technicko - poradenský servis

T 0918 828 828 Bratislava, Malacky, Pezínok, Senec

T 0918 588 688 Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Myjava, Piešťany, Senica, Skalica

T 0918 490 825 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov,

T 0903 776 400 Žilina, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín

T 0905 033 303 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Zvolen,

Žarnovica, Žiar nad Hronom, Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce

T 0918 688 688 Košice, Gelnica, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Vranov nad Topľou, Prešov, Bardejov,

Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Vydané: November 2008

Novým vydaním stráca staré platnosť.