

# MBRACE® ARAMIDOVÉ ROHOŽE

## A-Sheet 120

Rohože z aramidových vláken pre suchú a mokrú aplikáciu

### Rozsah použitia

- ochrana proti nárazom
- ochrana proti explózií

### Balenie

Šírka rolky 300 mm  
Dĺžka rolky: 100 m  
Iné rozmery na vyžiadanie.

### Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

### Technické údaje

<b>Gramáž (jednosmerné)</b>	<b>290 g/m<sup>2</sup></b>
Modul pružnosti (kN/mm <sup>2</sup> )	120
Pevnosť v ťahu (N/mm <sup>2</sup> )	2900
<b>Hmotnosť vlákna (g/m<sup>2</sup>) (hlavný smer)</b>	<b>290</b>
Plošná gramáž (g/m <sup>2</sup> )	320
Hustota (g/cm <sup>3</sup> )	1,45
Predĺženie pri pretrhnutí (%)	2,5
Návrhová hrúbka (hmotnosť vlákna/hustota) (mm)	0,20
Teoretický návrhový prierez šírka 1000 mm (mm <sup>2</sup> )	200
Redukčný návrhový faktor (manuálna laminácia/jednosmerná rohož)	1,3 (doporučenie BASF)
<b>Ťahová sila pri konečnej šírke 1000 mm (kN)</b>	<b>200 x 2900</b> ----- <b>1,3 = 446,2</b>

#### BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina  
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918  
F: 041/72 345 92

E-mail: info.sk@basf.com

#### Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91

F: 041/72 345 92

E-mail: objednavky.sk@basf.com

Internet: www.basf-sh.sk

www.fasadnestudio.sk

#### Technicko - poradenský servis

T 0918 828 828 Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec

T 0918 588 688 Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Myjava, Piešťany, Senica, Skalica

T 0918 490 825 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov,

T 0903 776 400 Žilina, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín

T 0905 033 303 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce

T 0918 688 688 Košice, Gelnica, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Vranov nad Topľou, Prešov, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.