

PCI Pavifix® V

Prípravok na ochranu povrchu dlažbových kociek a prírodných kameňov pred škárovaním

Rozsah použitia

- Na použitie vnútri aj vonku.
- Na kamenné kocky a dlažbu z prírodného kameňa.
- Pred škárovaním dlažieb pomocou PCI Pavifix® CEM, PCI Pavifix® PU a PCI Pavifix® 1K.

Vlastnosti produktu

- Vytvára ochranný film, chráni povrch kameňov.
- Napomáha ľahkému čisteniu povrchov kameňov po škárovaní.
- Odstrániteľný vodou, nespôsobuje trvalú zmenu vzhľadu povrchu kameňov.

Príprava podkladu

- Podklad musí byť suchý, pevný, čistý bez zvyškov olejov, mastnoty a iných zvyškov obmedzujúcich priľnavosť.

Spracovanie PCI Pavifix® V

1. Balenie materiálu PCI Pavifix® V sa dôkladne pretrepe a preleje do vhodnej čistej miešacej nádoby. Velúrový valček s krátkym vlasom sa ponorí do materiálu PCI Pavifix® V a zvyšný materiál sa prejdením po mriežke odstráni. Materiál sa ihneď nanáša.

2. Čistenie

2.1 Povrchy škárované pomocou PCI Pavifix® CEM Vysokotlakovým čističom sa po vytvrdnutí škárovacieho materiálu odstráni zvyšky.

2.2 Povrchy škárované s PCI Pavifix® 1K a/alebo PCI Pavifix® PU

Vysokotlakovým čističom sa po vytvrdnutí škárovacieho materiálu odstráni zvyšky. Na odstránenie pevne prichytených zvyškov doporučujeme použiť prúdový vysokotlakový čistič.



Prebytočný materiál sa pred aplikáciou odstráni pomocou mriežky..



... a potom sa aplikuje PCI Pavifix® V na povrch kameňov tak, aby sa pokryla celá plocha.

Dôležité upozornenia

- Skladovateľnosť min. 24 mesiacov pri skladovaní v suchu, neprekračovať dlhodobo teplotu +30 °C.

Bezpečnostné pokyny

Materiál PCI Pavifix® V je horľavý. Balenie je nutné skladovať v dobre vetraných priestoroch. Udržiavať mimo dosahu zdrojov vznietenia - nefajčiť. V prípade náhodného požitia nutné vyhľadať lekársku pomoc a ukázať Kartu bezpečnostných údajov alebo etiketu z balenia.

Ďalšie informácie je možné nájsť na Karte bezpečnostných údajov.

Technické údaje

Materiálovo-technologické údaje

Materiálová báza	Roztok éteru a škrobu
Zložky	Jednozložkový
Konzistencia	Tekutý
Farba	Bezfarebný
Merná hmotnosť	0,96 g/cm ³
Označenie podľa nariadenia o: - preprave nebezpečných tovarov (GGVS) - nariadenia o nebezpečných látkach (GefStoffV) <i>Podrobnejšie informácie: vid'. odsek Bezpečnostné pokyny.</i>	Trieda 3, skupina balenia III, UN 1170 Etylalkohol, roztok horľavý
Skladovateľnosť	cca 24 mesiacov; v suchu, neskladovať dlhodobo nad +30 °C
Balenie	5 kg plastový kanister
Aplikačno-technické údaje	
Spotreba (záleží na savosti kameňa)	cca 100 - 150 g/m ²
Výdatnosť - 5 kg balenie	cca 30 - 50 m ²
Teplota pri spracovaní	+5 °C až +30 °C
Následné pracovné postupy - škárovanie povrchu po - čistenie vyškárovaných povrchov po	- cca 1 - 2 hodinách - akonáhle vytvrdne škárovacia hmota

* Pri +23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Vyššie teploty doby skracujú, nižšie teploty predlžujú uvedené doby.

Likvidácia odpadu

Všetky informácie o likvidácii prázdnych obalov, produktov a ich zvyškov sú uvedené na Karte bezpečnostných údajov.

Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

BASF Slovensko spol. s r.o. Technicko - poradenský servis

Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918
F: 041/72 345 92
E-mail: info.sk@basf.com

Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91
F: 041/72 345 92
E-mail: objednavky.sk@basf.com
Internet: www.basf-sh.sk
www.fasadnestudio.sk

Product manager:
0918 700 111

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučená sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Vydané: Október 2009

Novým vydaním stráca staré platnosť.