

MASTERTOP P 698 (predtým CONIPUR 98)

Jednozložkový polyuretánový spojovací mostík

Popis výrobku

MASTERTOP P 698 je schválený jednozložkový, nepigmentovaný, polyuretánový spojovací mostík, vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou. Obsahuje rozpúšťadlá.

Oblasti použitia

MASTERTOP P 698 sa používa ako spojovací mostík na bitúmenové pásy, napr. pod striekané membrány ako CONIPUR M 800 a CONIPUR M 803 FL.

Rozpúšťadlá obsiahnuté v MASTERTOP P 698 majú minimálny vplyv na bitúmenové pásy.

Vlastnosti a výhody

- výborná prilhovosť k bitúmenovým podkladom
- rozpúšťadlá nerozpúšťajú bitúmen
- rýchlo vytvrdzujúci
- nízka viskozita
- jednoduchá aplikácia
- po reakcii so vzdušnou vlhkosťou vytvára pružný a odolný film

Pokyny pre aplikáciu

MASTERTOP P 698 je jednozložkový materiál. Po preliatí do inej nádoby a riadnom premiešaní je materiál pripravený na okamžité použitie. Pri aplikácii nesmie teplota materiálu prekročiť 15-25 °C.

MASTERTOP P 698 sa rovnomerne rozotrie širokým valčekom. Nenanášajte materiál v prebytočnom množstve, aby nedochádzalo k napeneni na povrchu. Po aplikácii musí byť materiál chránený pred priamym kontaktom s vodou ca 24 hodín (pri 23 °C / 50 % relatívnej vlhkosti).

Pred aplikáciou nasledovných vrstiev musí dôjsť k celkovému vyprchaniu rozpúšťadiel.

Príprava a vlastnosti podkladu

MASTERTOP P 698 sa aplikuje na vyspravené, pripravené podklady. Podklad musí byť pevný, suchý a schopný zaťaženia, bez voľných častíc prachu, mastnoty, gumových rýh a iných nečistôt. Doporučuje sa podklad opieskovať či oceľovými guľôčkami a poškodené miesta opraviť. Ostriekanie pieskom je potrebné len vtedy, ak je materiál veľmi znečistený alebo sa prekročila doba medzi jednotlivými intervalmi náteru. Po príprave podkladu musí byť súdržnosť aspoň 1,5 N/mm². Teplota podkladu musí byť aspoň 3 °C nad bežným rosným bodom. Pripravený podklad musí byť chránený pred vzliňajúcou vlhkosťou.

Technické údaje*

Hustota zmesi	pri 20 °C	g/cm ³	1,00
Viskozita (pohárik 4 mm/podľa DIN)	pri 20 °C	sec	12
Obsah pevných častíc		%	43
Interval pre ďalšiu vrstvu/pochôdnosť	pri 10 °C	hod	min. 2
	Pri 23 °C	hod	max. 6
	Pri 30 °C	hod	min. 1
		hod	max. 5
Úplné vytvrdnutie/ chemická zaťažiteľnosť	pri 20 °C a 50 % rel. vlhkosti	dni	5
Teplota podkladu a pri aplikácii		°C	min. 8
		°C	max. 30
Maximálna dovolená relatívna vlhkosť vzduchu		%	min. 40
		%	max. 90

* Vyššie uvedené hodnoty sú iba orientačné a nemali by byť používané ako podklad na tvorbu špecifikácií.

Postup pri aplikácii/príklady

1. Penetrácia-spojovací mostík

1.1 Príprava podkladu – vid' Príprava a vlastnosti podkladu

1.2 Nanesenie MASTERTOP P 698 sa aplikuje rovnomerne valčekom. Materiál sa nesmie nanášať v prebytočnom množstve, aby nedochádzalo k napeneni na povrchu. Spotreba: ca. 0,05-0,15 kg/m².

Čistenie

Pri prerušení a po dokončení prác je nutné všetky opakovane používané nástroje a zariadenia očistiť prípravkom Reiniger 40.

Balenie

MASTERTOP P 698 sa dodáva v 24 kg balení.

Farba

Bezfarebný

Skladovanie

Skladujte v suchu, v pôvodných, neotvorených a nepoškodených nádobách/obaloch pri doporučenej teplote 15-25 °C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri vyššie uvedených podmienkach skladovania je možné materiál skladovať po dobu uvedenú na obale výrobku.

Bezpečnostné opatrenia

MASTERTOP P 698 je vo vytvrdnutej forme fyziologicky nezávadný.

Pri práci s materiálom je potrebné dodržiavať nasledujúci ochranné/bezpečnostné opatrenia: Vyhňte sa inhalácii výparov a kontaktu s pokožkou. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare. Počas práce nejedzte, nefajčite a chráňte materiál pred otvoreným ohňom. Bezpečnostné opatrenia pre manipuláciu s materiálom a pri doprave nájdete v príbalovom letáku a v materiálovom a bezpečnostnom liste.

Technická podpora

Prislušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty

T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918

F: 041/72 345 92

E-mail: info@basf-sh.sk

Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91

F: 041/72 345 92

E-mail: objednavky@basf-sh.sk

Internet: www.basf-sh.sk

www.fasadnestudio.sk

Technicko - poradenský servis

0903 400 855 Bratislava, Malacky, Pezínok, Senec

Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Myjava, Senica, Skalica Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Šafa

0903 553 696 Trenčín, Bánovce, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov,

Topoľčany

0910 999 771 Žilina, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín,

Turčianske Teplice

0911 505 911 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Veľký Krtíš,

Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom

Nitra, Levice, Nové Zámky, Zlaté Moravce

0903 847 833 Košice, Gelnica, Michalovce, Moldava, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Vranov nad Topľou

Prešov, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Dátum vydania: 03. 03. 2008

Novým vydaním stráca staré platnosť!