

MASTERSEAL® 309

Základový penetračný náter pod samonivelizačné hmoty MASTERTOP®

Rozsah použitia

- Na použitie v interiéroch aj exteriéroch.
- Na penetráciu pred nanesením cementových samonivelizačných podlahových stierok MASTERTOP® 515, MASTERTOP® 510 a ďalších hydraulicky tvrdnúcich mált a anhydritových poterov.

Vlastnosti produktu

- Bezrozpúšťadlová základová penetrácia. Nezaťažuje okolie ani spracovateľa parami rozpúšťadiel. Nehrozí nebezpečenstvo požiaru ani výbuchu.
- Zlepšuje pevnosť a nosnosť podkladov, zvyšuje príľnavosť následných vrstiev.
- Zabraňuje vytváraniu vzduchových bublín pri vyrovnávaní podkladu samonivelizačnými stierkami (MASTERTOP® 515, MASTERTOP® 510).

Príprava podkladu

- Podklad musí byť pevný, čistý, suchý, nosný, – zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých náterov a prachových častíc.
- Cementové podklady nesmú vykazovať zvyškovú vlhkosť vyššiu ako 4 %, neobrušené anhydritové, príp. sadrové potery nie vyššiu ako 0,5 % zvyškovej vlhkosti (merané hmotnostne CM prístrojmi).

Spracovanie

- MASTERSEAL® 309 sa riedi vodou v max. pomere 1 : 2.
- Dôkladne sa premieša.
- Vysoko savé podklady sa penetrujú, pokiaľ sajú – nesmie vzniknúť lesklý povrch.

Penetrácia savých cementových podkladov, pórobetónu, vápenopieskových tehál a i.

- MASTERSEAL® 309 v pomere 1 : 1 až 1 : 2 zriediť s vodou a dôkladne premiešať.
- MASTERSEAL® 309 sýto a rovnomerne naniesť štetkou alebo valčekom na podklad. Pri savých podkladoch sa môže tento krok opakovať.
 - Po zaschnutí penetrácie je možné aplikovať následné povrchové úpravy.

Dôležité upozornenia

- Nespracovávať pri teplotách podkladu a vzduchu pod +5 °C a nad +25 °C a pri očakávaní nepriaznivých klimatických podmienok.
- Pracovné náradie a pracovné nádoby sa čistia ihneď po použití vodou, v zaschnutom stave je možné len mechanické čistenie.
- Je nutné dodržiavať maximálnu povolenú zvyškovú vlhkosť podkladu.
- Pri aplikácii sa nesmú na podlahe tvoriť kaluže.

Technické údaje

Materiálová báza	Vodná disperzia na báze vinylacetátu
Hustota / Špecifická hmotnosť (pri 20 °C)	cca 1200 kg/m ³
Kontrolná farba	Základná biela
Teplota spracovania/Teplota podkladu	+5 °C až +25 °C
Doba vytvrdzovania* - pochôdzny po - druhý náter po - ďalšie kroky po	cca 30 – 60 min. cca 30 – 60 min. cca 6 hod.
Teplotná odolnosť vytvrdnutého filmu	-20 °C až +80 °C
Spotreba penetrácie (pre MASTERTOP® 515, MASTERTOP® 510)**	cca 200 g/m ² , riedený 1 : 1 vodou
Výdatnosť**	cca 10 m ² z 1 kg

* Pri +23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu vyššie teploty skracujú a nižšie teploty predlžujú uvedené doby.

** Závisí od štruktúry a savosti podkladu.

Bezpečnostné pokyny

- Disperzia môže dráždiť pokožku, oči a sliznicu.
- Pri práci zabrániť styku s pokožkou a očami.
- Nevdychovať. Pri práci nejesť a nepiť.
- Nenechávať zaschnúť na pokožke (nebezpečenstvo senzibilizácie).
- Po zasiahnutí vypláchnuť postihnuté miesto vodou.
- Používať ochranný odev a rukavice.
- Uchovávať mimo dosahu detí.

Balenie a skladovanie

- Balenie: Plastové vedrá s hmotnosťou obsahu 10 kg.
- Skladovateľnosť: v suchom a chladnom prostredí, pri teplote +5 °C do +25 °C, 6 mesiacov od dátumu výroby.

Likvidácia odpadu

- Prípravok odstraňovať v súlade so zákonom o odpadoch v platnom znení.
- Kontaminovaný obal – po dôkladnom vyčistení je možné znovu použiť.
- Kompozitný odpad - kategória „O“, kód: 170 904.
- Pri styku s vodou zabrániť úniku produktu do vodných tokov a kanalizácie.

Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty

T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918

F: 041/72 345 92

E-mail: info.sk@basf.com

Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91

F: 041/72 345 92

E-mail: objednavky.sk@basf.com

Internet: www.basf-sh.sk

www.fasadnestudio.sk

Technicko - poradenský servis

0903 400 855 Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec

Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Myjava, Senica, Skalica, Komárno, Šafa

0903 553 696 Trenčín, Bánovce, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Topoľčany

0910 999 771 Žilina, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Turčianske Teplice

0911 505 911 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom

0903 847 833 Nitra, Levice, Nové Zámky, Zlaté Moravce

Košice, Gelnica, Michalovce, Moldava, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Vranov nad Topľou

Prešov, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Dátum vydania: Marec 2009

Novým vydaním stráca staré platnosť.