

Rheofinish® 211

Separáčna emulzia na báze syntetických esterov. Neobsahuje minerálne oleje. Univerzálny separačný prostriedok pre pohľadový betón bez lunkrov a pórov.

Rozsah použitia

- Rheofinish® 211 je vhodný pre všetky bežné druhy debnenia, napr. oceľové, drevené, z umelej hmoty, zo zušľachtenej umelej hmoty.
- Rheofinish® 211 je tiež vhodný pre debnenia pretepľované do cca 60 °C.

Pôsobenie

- Základom prípravku Rheofinish® 211 je voda. V protiklade s bežnými prípravkami zaručuje dobrú hygienu pri práci v porovnaní s rozpúšťadlami s obsahom minerálneho oleja. Tento vysokovýkonný oddeňovací prostriedok je vhodný aj pre komplikované debnenia.
- Film oddeňovacieho prostriedku, ktorý sa vytvára na rozhraní je vysokoúčinný, oteruvzdorný a nehrdzavejúci.
- Vhodnosť prípravku pre materiály z gumy, lakované a penové materiály ako je napr. Styropor je treba najskôr vyskúšať. Pri nanášaní predpísanej tenkej vrstvy neznižuje príľnavosť omietok, stierok atď. k povrchu betónu.

Spotreba

- Podľa druhu debnenia cca 0,010 - 0,018 l/m², popr. 1 liter/85 - 125 m²

Spracovanie

- Rheofinish® 211 sa dodáva pripravený na použitie. Nanáša sa neriedený rovnomerne, v tenkej vrstve vysokotlakovým striekacím prístrojom alebo stacionárnym striekacím zariadením na vopred očistené a suché debnenie. Striekací prístroj alebo zariadenie musí byť očistené od zvyškov separačného prostriedku.
- Rheofinish® 211 potrebuje pred ukladaním betónu čas na zapôsobenie a odvetranie, v závislosti od okolitej teploty cca 15 minút.
- Rheofinish® 211 sa v žiadnom prípade nesmie miešať s inými oddeňovacími olejmi alebo s vodou.

Dôležité upozornenia

- Pri použití vibračného zhutňovania musia byť zadané parametre, ako je stanovená doba vibrácie, frekvencia vibrácie a tiež miera rozliatia betónu bezpodmienečne dodržané.
- Betonáž sa musí vykonávať bez prerušenia, dodatočná vibrácia môže viesť k problémom.

Skladovanie

- Prísadu je možné skladovať max. 9 mesiacov, v originálnych, uzavretých obaloch.
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom.
- Aby sa obmedzilo odparovanie obsiahnutej vody a zabránilo sa znečisteniu emulzie prachom, mali by sa uzávery skladovacích nádob povoliť, ale nie úplne sňať.
- Na požiadanie dodávame odvzdušňovacie zariadenia pre kontajnery a sudy.

Bezpečnostné pokyny

- Prípravok nemá charakter nebezpečnej látky v zmysle zákona č.163/2001 Z.z. a vyhlášky č. 515 MH SR, v platnom znení.
- Pri odbornom používaní nie sú známe žiadne škodlivé účinky. Pri manipulácii s chemikáliami dodržiavajte bežné bezpečnostné opatrenia.
- Prípravkom znečistené oblečenie ihneď vyzlečte. Zasiahnuté časti pokožky umyte vodou a mydlom.
- Je treba zabrániť úniku látky do kanalizácie, povrchových a spodných vôd.
- Pokyny pre prvú pomoc, bezpečnostné pokyny, pokyny na likvidáciu látky a obalov a ďalšie podrobné informácie sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Balenie

- Kanister 25 l
- Sud 208 l
- Kontajner 1 000 l

Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

Technické údaje

Farba a skupenstvo	biela kvapalina
Hustota (pri +20 °C)	0,97 g/cm ³
Teplota pri aplikácii	> 0 °C

BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918

F: 041/72 345 92

E-mail: info.sk@basf.com

Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91

F: 041/72 345 92

E-mail: objednavky.sk@basf.com

Internet: www.basf-sh.sk

www.fasadnestudio.sk

Technicko-poradenský servis

0905 441 194

0905 550 190

0903 718 528

0907 723 522

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Vydané: Január 2010

Novým vydaním stráca staré platnosť.