

Rheofinish® 310 J (Zeminox 90)

Fyzikálne a chemicky pôsobiaci prostriedok na rôzne typy debnení pre pohľadové betóny. Pre konštrukcie v styku s pitnou vodou.

Použitie

- Debnenie pre stavby mostov, tunelov, vodojemov, čističiek, univerzálne pre konštrukcie s požiadavkou na pohľadový betón.
- Vhodné pre nasiakavé a nenasiakavé debnenie, pre matricové plochy.
- Pre nepretepľované a pretepľované betóny (do +80 °C).

Pôsobenie

- Rheofinish® 310 J vytvára fyzikálne a chemicky oddeľujúcu vrstvu medzi betónom a debnením, ktorá je stála i pri vyšších teplotách.
- Uľahčuje oddebňovanie a umožňuje výrobu betónu s čistým a jednoliatym povrchom.
- Rheofinish® 310 J pôsobí proti korózii kovového debnenia a konzervačne na drevené debnenia.
- Pri odbornom nanesení neznižuje prídržnosť pre následné omietky, nátery atď.
- Polystyrénové materiály nie sú týmto produktom ohrozené.

Spotreba

- Podľa druhu debnenia: 1 l na 55-85 m² alebo 12-18 ml na 1 m².

Spracovanie

- Rheofinish® 310 J sa dodáva pripravený na použitie.
- Nanáša sa rovnomerne náterom alebo postrekom striekacím prístrojom s plochou dýzou alebo stacionárnym striekacím zariadením na vopred očistené a suché debnenie.
- Prebytočnú vrstvu je treba stiahnuť handrou alebo gumovou stierkou.

Balenie

- Kanister 20 l
- Sud 200 l alebo 210 l podľa stavu na sklade
- Kontajner 1000 l

Skladovanie

- Chrániť pred znečistením a mrazom!
- Pri obvyklom skladovaní (uzatvorená nádoba, +20 °C) zaručuje výrobca trvanlivosť min. 18 mesiacov.
- Zabráňte kontaktu s reaktívnymi kovmi (napr. zinok, hliník).
- Je potrebné dodržiavať predpisy pre zariadenia, ktoré skladujú, plnia alebo prekladajú látky, ktoré môžu ohroziť kvalitu vodných zdrojov.

Bezpečnostné predpisy

- Nevylievať do kanalizácie!
- Pri postriekaní pokožky dôkladne umyť vodou a mydlom.
- Pri zasiahnutí očí vyplachovať niekoľko minút pod prúdom vody a vyhľadať lekára.
- Pri požití vyhľadať lekára.
- Pri práci s produktom používať pracovný odev a pri prečerpávaní ochranné okuliare.
- V prípade požiaru hasiť prúdom vody, práškom s CO₂ alebo penou.
- Ďalšie podrobné údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Likvidácia odpadu

Všetky informácie o likvidácii prázdnych obalov, produktov a ich zvyškov sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

Technické údaje

Zloženie	minerálny olej s antikoróznym a konzervačným prostriedkom
Farba a skupenstvo	žltá tekutina
Obj. hmotnosť (+20 °C)	0,86 g/cm ³
Teplota spracovania	od 0°C

BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918

F: 041/72 345 92

E-mail: info.sk@basf.com

Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91

F: 041/72 345 92

E-mail: objednavky.sk@basf.com

Internet: www.basf-sh.sk

www.fasadnestudio.sk

Technicko-poradenský servis

0905 441 194

0905 550 190

0903 718 528

0907 723 522

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Vydané: Január 2010

Novým vydaním stráca staré platnosť.