

# Rheofinish® 314 J (Zeminox Extra)

**Ekologický, biologicky odbúrateľný oddebňovací prostriedok pre monolitické stavebné konštrukcie**

## Použitie

- Rheofinish® 314 J je určený predovšetkým pre monolitické betónové stavby, ako oddebňovací prostriedok pre savé a nesavé drevené debnenia, oceľ a pre matricové debnenia.
- Podľa výsledkov z hygienických laboratórií je veľmi dobre biologicky odbúrateľný.

## Pôsobenie

Rheofinish® 314 J je oddebňovací prípravok pôsobiaci fyzikálne a chemicky, na báze parafinického minerálneho oleja, ktorý zaisťuje čisté debnenie. Pri odbornom nanášaní tenkej separačnej vrstvy, nie je pritom negatívne ovplyvnená súdržnosť betónu a následne realizovaných nástrekov alebo omietok.

Zhodnotenie z centrálného laboratória stavebných hmôt firmy Ph. Holzmann AG zhrňa:

- Rheofinish® 314 J vykazuje veľmi dobrý separačný účinok aj po 7-dennej expozícii natretého debnenia na vzduchu. Debnenie nevykazuje po betonáži žiadne prilepené zvyšky malty/betónu.
- Povrch betónu nevykazuje po nástreku vodou žiadny hydrofobizačný efekt. Všetky vodné kvapky vsiakli do povrchu betónu do doby 4 minút. Z toho je možné usúdiť, že použitý prípravok nemá žiadny negatívny vplyv na prídržnosť následných vrstiev (omietky a pod.).
- Rheofinish® 314 J neprejavuje tendenciu k segregácii.
- Rheofinish® 314 J je po nanosení na debnenie odolný proti dažďu.
- Rheofinish® 314 J je vhodný pre všetky druhy debnenia.

## Spotreba

- Podľa druhu debnenia: 1 l na 55–85 m<sup>2</sup>, alebo 12–18 ml na 1 m<sup>2</sup>.

## Spracovanie

- Rheofinish® 314 J sa dodáva pripravený na použitie.
- Nanáša sa rovnomerne a úsporne vysokotlakovým striekacím prístrojom s plochou dýzou alebo stacionárnym striekacím zariadením na vopred očistené a suché debnenie.

- Prípravok je potrebné nanášať v tenkej vrstve, prípadnú hrubšiu prebytočnú vrstvu je treba stiahnuť handrou.
- Je treba zabrániť kontaktu s pozinkovanými kovmi vzhľadom k možnosti nevhodnej chemickej reakcie.
- Pred prvým použitím je treba v prípade savého dreveného debnenia vykonať náter cementovým mliekom alebo produktom Rheofinish® 323 P, aby sa zabránilo prestupu škodlivých látok z dreva na povrch betónu.

## Balenie

- Kanister 20 l
- Sud 200 l
- Kontajner 1000 l

## Skladovanie

- Chrániť pred mrazom a znečistením!
- Pri obvyklom skladovaní (uzatvorená nádoba, +20 °C) zaručuje výrobca trvanlivosť min. 18 mesiacov.

## Bezpečnostné predpisy

- Nevylievať do kanalizácie!
- Pri postriekaní pokožky dôkladne umyť vodou a mydlom.
- Pri zasiahnutí očí vyplachovať niekoľko minút pod prúdom vody a vyhľadať lekára.
- Pri požití vyhľadať lekára.
- Pri práci s produktom používať pracovný odev a pri prečerpávaní ochranné okuliare.
- V prípade požiaru hasiť prúdom vody, práškom s CO<sub>2</sub> alebo penou.
- Ďalšie podrobné údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

## Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

**Technické údaje**

Farba a skupenstvo	hnedá tekutina
Obj. hmotnosť (+20 °C)	0,87 g/cm <sup>3</sup>
Teplota spracovania	od 0 °C

**BASF Slovensko spol. s r.o.**      **Technicko-poradenský servis**

Divízia Stavebné hmoty, Žilina  
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918

F: 041/72 345 92

E-mail: [info.sk@basf.com](mailto:info.sk@basf.com)

0905 441 194

Zákaznícky servis:

0905 550 190

T: 041/72 345 91

0903 718 528

F: 041/72 345 92

0907 723 522

E-mail: [objednavky.sk@basf.com](mailto:objednavky.sk@basf.com)

Internet: [www.basf-sh.sk](http://www.basf-sh.sk)

[www.fasadnestudio.sk](http://www.fasadnestudio.sk)

*Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.*

**Vydané: Január 2010**

**Novým vydaním stráca staré platnosť.**