

# RHEOMIX® 880

**Prostriedok proti vytváraniu dutín a lunkrov, na výrobu betónov s najvyššími požiadavkami na pohľadovú kvalitu**

## Oblasť použitia

RHEOMIX® 880 sa používa na výrobu kvalitatívne vysoko hodnotných pohľadových betónov s požiadavkou na rozsiahlu bezdutinovú plochu. Je vhodný obzvlášť na bezpórový samozhutňujúci betón (SCC). Zavedenie umelých vzduchových pórov nie je pri použití RHEOMIX® 880 možné.

## Účinnosť

RHEOMIX® 880 je vysoko účinný odpeňovač, ktorý redukuje vzduchové bubliny pri výrobnom procese betónov. Dodatočne podporuje odbúravanie pórov vzniknutých pri výrobe a zostávajúcich pri zhutňovaní. Tým sa dosahuje značná redukcia tvorby dutín na povrchu betónovej plochy.

## Dávkovanie

0,1 - 0,3 % z hmotnosti cementu.  
Účinnosť je ovplyvňovaná pridaným množstvom, teplotou, druhom cementu, obsahom a zrnitosťou prachu, obsahom vody (hodnota voda/cement), metódou transportu atď. ...  
Vhodné množstvo musí byť určené po prvom vyskúšaní v konkrétnych pracovných podmienkach.

## Spracovanie

Optimálna účinnosť sa dosahuje po pridaní s poslednou tretinou zámesovej vody, po pridaní ostatných prísad. Je nutné vyvarovať sa pridaní v suchom stave. Pre dosiahnutie optimálneho účinku tejto prísady odporúčame čas miešania od 75 do 120 sekúnd podľa druhu a typu miešadla.

## Ochrana zdravia a životného prostredia

RHEOMIX® 880 nie je v zmysle smernice 199/45/EG nebezpečným produktom. Pri odbornom použití podľa odporúčaní výrobcov nie sú známe žiadne ohrozenia. Pri manipulácii s produktom dodržiavať všeobecné predpisy pre ochranu pri práci a hygienu. Zasiahnuté oblečenie odstrániť a zasiahnutú pokožku umyť vodou.

Produkt je silne nebezpečný pre vody.

Kód penenia BZM1.

Vid' Karta bezpečnostných údajov.

## Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

**Technické údaje**

Materiálová báza	Deriváty mastných kyselín
Farba a konzistencia	Žltkastá mútna tekutina
Hustota	0,97 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>
Forma dodávky	Cisterna 1 000 kg kontajner 210 kg sud 20 kg kanister
Skladovanie	Chrániť pred mrazom a znečistením. Pri normálnom skladovaní (uzatvorené, 20 °C ) je minimálna skladovateľnosť 1 rok. Pri skladovaní dbať na „Nariadenie o prostriedkoch pre skladovanie, plnenie a prekladanie pre vodu nebezpečných látok“ (VawS).

**BASF Slovensko spol. s r.o.**      **Technicko-poradenský servis**

Divízia Stavebné hmoty, Žilina  
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918

F: 041/72 345 92

E-mail: info.sk@basf.com

0905 441 194

Zákaznícky servis:

0905 550 190

T: 041/72 345 91

0903 718 528

F: 041/72 345 92

0905 723 522

E-mail: objednavky.sk@basf.com

Internet: www.basf-sh.sk

www.fasadnestudio.sk

*Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a odporúčenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.*

**Vydané: Október 2009**

**Novým vydaním stráca staré platnosť.**