

IMPREGNÁCIA 592

Hydrofóbná a olejofóbná impregnácia na ochranu betónového povrchu proti vonkajším vplyvom, znečistením a výkvetom.

Použitie

- S vysokou schopnosťou preniknúť do povrchu. Výrazne znižuje vsiakavosť. Neosahuje riedidlá.
- Konštrukcie vystavené zrážkam, snehu, nečistotám, pliesňam: komunikácie, letiská, haly, parkoviská, podlahy, dvorany.
- Impregnácia 592 sa používa na ochranu betónu proti znečisteniu, výkvetom, pliesňam.

Pôsobenie

- Impregnácia 592 preniká kapilármi do povrchu, kde reaguje a vytvára vode nepriepustnú vrstvu do hĺbky v závislosti od vsiakavosti povrchu.
- Znížená kapilárna vsiakavosť vedie k lepšej odolnosti proti mrazom, soľam atď.
- Povrch vykazuje menšiu súdržnosť na nečistoty.
- Nemá vplyv na farbu povrchu a priestupnosť vodnými parami.

Spotreba

- 50 až 200 g/m² alebo 5 – 20 m²/kg.
- Spotreba závisí na vsiakavosti povrchu, tzn. na druhu a pórovitosti podkladu.
- Pre konkrétny prípad je potrebné previesť skúšku a spotrebu zistiť.

Spracovanie

- Pred nanosením je vhodné dôkladne rozmiešať alebo pretrepať.
- Nanáša sa vhodným zariadením: postrekovací mostík, vysokotlakový prístroj, štetka, mop, válček na suchý a pevný povrch, bez prachu, olejov a nečistôt.
- Prípadne je vhodné previesť dvojnásobný nástrek čerstvé do čerstvého.

Balenie

Kanister 5 kg, kanister 20 kg, sud 210 kg, kontajner 1000 kg.

Skladovanie

- Chrániť pred mrazom a znečistením, dobre uzatvorené!
- Pri obvyklom skladovaní (uzatvorená nádoba, 20°C) výrobca zaručuje trvanlivosť min. 1 rok, potom alebo zvlášť pri vystavení teplotám nad 30°C môže dôjsť k odmiešaniu.
- Po zamrznutí je nepoužiteľný.

Bezpečnostné predpisy

- Pri skladovaní a manipulácii je treba dbať na ustanovenia vyhlášky č. 6/1977 Zb. predpisy pre látky: uvedené v par. 1 bod j) – iné rozpustné voľne skladovateľné látky.
- Zvlášťne ochranné prostriedky nie sú predpísané.
- Pri zasiahnutí očí: dôkladne vyplachovať vodou a vyhľadať lekársku pomoc.
- Pri zasiahnutí pokožky: umyť väčším množstvom vody a ošetriť krémom.
- Pri požití: nevyvolávať vracanie a vyhľadať lekára.
- Pri práci používať ochranné okuliare a rukavice.

Odstraňovanie prázdnych obalov

Všetky informácie o likvidácii prázdnych obalov, produktov a ich zvyškov sú uvedené na Karte bezpečnostných údajov.

Technická podpora

Prislušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r. o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

Technické údaje*

Materiálovo-technologické údaje

Vzhľad	mliečno biela tekutina
Obj. hmotnosť (20°C)	1,00 g/cm ³
Teplota pri nanášaní	nad 5°C

BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina

T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918

F: 041/72 345 92

E-mail: info.sk@basf.com

Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91

F: 041/72 345 92

E-mail: objednavky.sk@basf.comInternet: www.basf-sh.skwww.fasadnestudio.sk**Technicko - poradenský servis**

0905 441 194

0905 550 190

0918 490 815

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a odporúčenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Vydané: 11. 02. 2008**Novým vydaním stráca staré platnosť.**