

PROTECTING 136

Vodou riediteľná akrylátová disperzia na uzavretie povrchu betónových dielcov a betónových výrobkov.

Použitie

Protecting 136 sa používa na uzavretie povrchu betónových plôch, napr. betónových dielcov, vymývaného betónu, pohľadového betónu a poterov. Znižuje tvorbu výkvetov.

Pôsobenie

Protecting 136 vniká do povrchových pórov a vytvára ochranný film. Týmto je povrch chránený pred kyslými dažďami, riedenými lúhmi a kyselinami a proti znečisteniu olejom alebo benzínom.

Spotreba

200 až 250 g/m². Podľa potreby je možno naniesť viac vrstiev.

Spracovanie

- Príprava ošetrovanej plochy: ošetrovaná plocha musí byť očistená od prachu a piesku, nesmie byť masťná a znečistená od oleja. V opačnom prípade je vhodné povrch očistiť pieskom alebo parou. Na čerstvý betón je možné Protecting 136 naniesť okamžite.
- Nanesenie prípravku: Protecting 136 sa musí najskôr dobre premiešať. Nanášanie je možné prevádzať nástrekom, váľčekom alebo náterom. U betónových výrobkov sa osvedčilo nanášanie nástrekom bezprostredne po zhotovení.
- Pokyny pri spracovávaní: pri nízkych teplotách je treba počítať so zvýšenou viskozitou a tým i zvýšenou spotrebou. Protecting 136 by nemal byť spracovávaný pri teplote nižšej ako 10 °C. Pri prerušení práce je treba všetko náčinie okamžite umyť vodou.

Skladovanie

- V starostlivo uzatvorených nádobách. Chráňte pred mrazom!
- Pri obvyklom skladovaní (uzatvorená nádoba, 20°C) zaručuje výrobca trvalivosť min. 1 rok.

Balenie

Kanister 28 kg, sud 210 kg, kontajner 1000 kg

Bezpečnostné predpisy

- Protecting 136 je po zatvrdnutí fyziologicky nezávadný. Pri spracovávaní je treba behom manipulácie s náterovým zariadením dodržiavať obvyklé bezpečnostné opatrenia.
- Postriekanú pokožku okamžite umyte vodou a mydlom.

Odstraňovanie prázdnych obalov

Všetky informácie o likvidácii prázdnych obalov, produktov a ich zvyškov sú uvedené na Karte bezpečnostných údajov.

Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r. o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

Technické údaje*

Materiálovo-technologické údaje

Zloženie	akrylátová disperzia bez rozpúšťadiel
Obj. hmotnosť (pri 20°C)	1,02 g/cm ³
Vzhľad	mliečne biela tekutina
Teplota spracovania	od 10 °C

BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918

F: 041/72 345 92

E-mail: info.sk@basf.com

Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91

F: 041/72 345 92

E-mail: objednavky.sk@basf.com

Internet: www.basf-sh.sk

www.fasadnestudio.sk

Technicko - poradenský servis

0905 441 194

0905 550 190

0918 490 815

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a odporúčenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Vydané: 11. 02. 2008

Novým vydaním stráca staré platnosť.