

Prince Color® IZOL Butylband

Samolepiaca butyl-kaučuková izolačná páska šírky 100 mm

Rozsah použitia

- Na vnútorné aj vonkajšie použitie.
- Na steny a podlahy.
- Do vlhkých priestorov spŕch, kúpeľní a pod.
- Do trvale vlhkého prostredia na balkónoch, terasách a lodžiách.
- Na parotesné utesnenie stykov dverových a okenných rámov s murivom a betónom.
- Zvlášť na napojenie izolačných stierok na kovové a drevené konštrukcie, zaistenie prestupov kotiev, stĺpov, zábradlí, inštalácií a pod.

Vlastnosti

- Extrémna príľnavosť na väčšinu stavebných materiálov (drevo, PVC, kovy,...).
- Tvarovo prispôsobivá – vhodná na izoláciu problémových detailov.
- Vysoko elastická.
- Odolná voči UV žiareniu, starnutiu a klimatickým vplyvom.
- Vysoká odolnosť voči alkalickému prostrediu.
- Nespôsobuje oxidáciu a koróziu kovov.
- Povrchová úprava polypropylénovou textíliou.

Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, zbavený olejov, mastnoty a ďalších nečistôt znižujúcich príľnavosť.

Spracovanie

- Z pásy s vopred pripravenou dĺžkou sa odstráni krycia papierová fólia.
- Páska sa nalepí na izolované plochy, poriadne sa pritlačí a dotvaruje.
- Pri napájaní dvoch izolačných pásov je nutné spraviť vzájomný presah (min. 5 cm).

Bezpečnostné pokyny

- Dodržiavať obvyklé bezpečnostné predpisy.

Balenie a skladovateľnosť

- Prince Color IZOL Butylband krabica á 20 m.
- Skladovať v teple a suchu.
- Skladovateľnosť: 5 rokov.

Likvidácia odpadu

- Likvidácia odpadu sa vykonáva podľa platných zákonov a vyhlášok o odpadoch.

Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

Technické údaje

Materiálová báza	butyl-kaučuk s polypropylénovou textíliou
Hrúbka pásy	0,8 mm
Vodotesnosť	0,2 bar
Prieťažnosť - pozdĺžna - priečna	66 % 107 %
Prídržnosť (podklad PVC)	22 N/20 mm
Odolnosť voči UV žiareniu	odolná
Teplotná odolnosť	-40 °C až +130 °C

BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina
 T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918
 F: 041/72 345 92

E-mail: info.sk@basf.com

Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91
 F: 041/72 345 92
 E-mail: objednavky.sk@basf.com
 Internet: www.basf-sh.sk
www.fasadnestudio.sk

Technicko - poradenský servis

T 0918 111 918 Bratislava I.- V, Senec
 T 0918 444 918
 T 0903 400 851 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce
 T 0918 444 918
 T 0918 594 016 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezínok, Piešťany, Senica, Skalica
 T 0903 776 800 Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Trvdosín
 T 0910 999 774 Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice
 T 0905 209 208 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany
 T 0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
 T 0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Lubovňa
 T 0903 847 822 Košice I.-IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov
 T 0911 808 911 Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Aktuálne informácie o produktoch sú dostupné na www.basf-sh.sk

Vydané: Október 2010

Novým vydaním stráca staré platnosť.