

# Prince Color® Izol P

Bitúmenový, disperzný penetračný náter na vonkajšie a vnútorné steny pivníc, podláh a základov stavieb

## Rozsah použitia

- Do interiérov aj exteriérov.
- Na steny aj podlahy.
- Ako základová penetrácia pre Prince Color® Izol Z a asfaltové pásy.

## Vlastnosti produktu

- Neobsahuje rozpúšťadlá, nezafažuje okolie a spracovateľov výparmi z rozpúšťadiel. Nehrozí nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu. Žiadne zdravie škodlivé výpary.
- Pripravený na priame použitie ako penetračný náter, jednoducho a ľahko sa spracováva.
- Odolný proti vode.
- Teplotne odolný, vo vytvrdnutom stave odoláva teplotám od -20 °C do +80 °C.

## Príprava podkladu

- Ako podklad je vhodný betón triedy pevnosti min. B 15, omietka skupiny P III podľa normy DIN 18 550, murivo z tehál alebo vápenno-pieskových tehál škárované cementovou maltou, betónové alebo troskovápenaté tvárnice, pórobetón.
- Podklad musí byť pevný a rovný. Nesmie mať výtlky, trhliny, priehlbiny od debnenia a ostré hrany, nesmie byť zaprášený a znečistený zvyškami starých náterov, oddeňovacích olejov a iných nečistôt, ktoré by zhoršovali príľnavosť stierky.
- Podklad musí byť suchý alebo len mierne vlhký. Vonkajšie rohy je nutné zraziť alebo obrúsiť.

## Spracovanie

1. Penetračný náter Prince Color® Izol P pred aplikáciou dôkladne premiešať.
2. Naniest' na podklad rovnomerne maliarskou štetkou, valčekom, alebo bezvzduchovou pištoľou (Airless). Takto nanosený čerstvý ochranný náter chrániť pred dažďom!
3. Po zaschnutí penetrácie naniest' kryciu vrstvu Prince Color® Izol Z alebo nataviť asfaltové pásy.

## Bezpečnostné pokyny

### Všeobecné pokyny pre produkty obsahujúce disperziu:

- Disperziu nenechávať zaschnúť na pokožke.
- Zaschnutú disperziu odstrániť vodou a mydlom.
- Pri nástrekových prácach chrániť oči, nevdychovať aerosól, použiť príslušný dýchací filter alebo ochrannú masku na tvár.
- Ak sa disperzia dostane do očí, ihneď vypláchnuť postihnuté miesto dostatočným množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
- Pri striekaných aplikáciách dodržiavať príslušné technologické pokyny.

## Dôležité upozornenia

- Prince Color® Izol P nie je vhodný na miesta priameho styku s pitnou vodou.  
*Ďalšie informácie - viď. platná karta bezpečnostných údajov.*

## Likvidácia odpadu

Všetky informácie o likvidácii prázdnych balení, produktov a ich zvyškov sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

## Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

**Technické údaje**

Materiálová báza	Disperzná bitúmenová náterová izolačná hmota, neobsahuje rozpúšťadlá
Hustota	cca 1,0 g/cm <sup>3</sup> , čierna, nízkoviskózna kvapalina
Spotreba	220-250 g/m <sup>2</sup>
Teplota pri aplikácii	+5 °C až +25 °C (teplota podkladu)
Spracovanie	Štetkou, valčekom, airless bezvzduchovým striekaním
Doba spracovateľnosti	Nie je obmedzená
Doba vytvrdzovania*	Pri +23 °C a 55 % relatívnej vlhkosti vzduchu je materiál odolný proti dažďu a vhodný na aplikáciu ďalších vrstiev po cca 2 hod.
Teplotná odolnosť	-20 °C až +80 °C
Čistenie náradia	Ihneď po použití vodou.
Skladovateľnosť	cca 12 mesiacov v suchu, chrániť pred mrazom, neprekračovať dlhodobu teplotu nad +30 °C
Balenie	10 kg plastový kanister
Označenie podľa nariadenia o: - preprave nebezpečných látok (GGVS)	Nepodlieha povinnosti označovania

\* Vyššie teploty skracujú, nižšie teploty predlžujú uvedené doby.

**BASF Slovensko spol. s r.o.**

Divízia Stavebné hmoty, Žilina  
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918  
F: 041/72 345 92

E-mail: [info.sk@basf.com](mailto:info.sk@basf.com)

**Zákaznícky servis:**

T: 041/72 345 91  
F: 041/72 345 92  
E-mail: [objednavky.sk@basf.com](mailto:objednavky.sk@basf.com)  
Internet: [www.basf-sh.sk](http://www.basf-sh.sk)  
[www.fasadnestudio.sk](http://www.fasadnestudio.sk)

**Technicko - poradenský servis**

T 0918 111 918 Bratislava I.- V, Senec  
T 0918 444 918  
T 0903 400 851 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce  
T 0918 444 918  
T 0918 594 016 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezínok, Piešťany, Senica, Skalica  
T 0903 776 800 Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Tvrdošín  
T 0910 999 774 Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice  
T 0905 209 208 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany  
T 0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom  
T 0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Lubovňa  
T 0903 847 822 Košice I.-IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov  
T 0911 808 911 Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

**Aktuálne informácie o produktoch sú dostupné na [www.basf-sh.sk](http://www.basf-sh.sk)**

Vydané: September 2011

**Novým vydaním stráca staré platnosť.**