

Prince Color[®] Z 301 UP

Špeciálna prísada – aditívum na urýchlenie schnutia cementových lepidiel a armovacích stierok zn. Prince Color[®]. Prísada je určená predovšetkým na spracovanie pri nízkych teplotách od 0 °C do +5 °C.

Rozsah použitia

- Prísada Prince Color[®] Z 301 UP je určená ako prísada do cementových lepidiel a armovacích, cementových stierkových hmôt zn. Prince Color[®]: Z 301 Super sivá/biela, Z 301 Duo, Z 301 XT a Z 301 PS.

Dávkovanie

- 0,2 l prísady Prince Color[®] Z 301 UP na 25 kg lepidla alebo armovacej stierky.

Spracovanie

- Odmerané množstvo prísady (0,2 l), rozmiešame v množstve zámesovej vody podľa technického listu použitého výrobku a následne vsypeme zodpovedajúce množstvo (25 kg) lepidla. Zmes dôkladne rozmiešame nízkootáčkovým miešadlom (max. 450 ot./min), necháme 2-3 min. odstáť a znovu krátko premiešame. Doba otvorenia zmesi je 20 min., doba spracovateľnosti je 60 minút pri teplotách do 5 °C. Vyššie teploty dobu otvorenia skracujú, nižšie predlžujú.

Zasychanie/aplikácia ďalšej vrstvy

- cca. 30-40 hod.* podľa použitého typu lepidla. Pri vhodných klimatických podmienkach môže byť zasychanie lepidla urýchlené až o 50 %.
- *(pri teplote +1 °C, 95 % rel. vlhkosti vzduchu)

Riedenie

- Neriedi sa.

Čistenie náradia

- Ihneď po použití umyť vodou. Po zaschnutí zmesi je náradie možné čistiť len mechanicky.

Skladovanie

- V suchom sklade min. 12 mesiacov, chrániť pred teplotami nad +28 °C. Načaté obaly dobre uzavrieť a skoro spotrebovať.

Bezpečnostné pokyny

- Dodržiavajte bežné bezpečnostné opatrenia.
- Používajte ochranné nitrilové rukavice a ochranné okuliare.
- Pri zasiahnutí očí vypláchnite okamžite prúdom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri požití vypite väčšie množstvo vody, nevyvolávajte zvracanie a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Postriekaný odev a kontaminované obaly uložte na miesto určené na likvidáciu odpadu.
- Držte mimo dosahu detí.
- **Prípravok používajte len na daný účel. Iné použitie prípravku je neprípustné.**
- Ostatné bezpečnostné pokyny je možné nájsť v platnej Karte bezpečnostných údajov.

Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

Technické údaje

Zloženie	Zmes dusičnanov, kalcia a pomocných látok vo vodnom prostredí
Hustota pri +20 °C	1,56 g/ml
Balenie	3 l, plastový kanister

BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina
 T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918
 F: 041/72 345 92

E-mail: info.sk@basf.com

Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91
 F: 041/72 345 92
 E-mail: objednavky.sk@basf.com
 Internet: www.basf-sh.sk
www.fasadnestudio.sk

Technicko - poradenský servis

T 0918 111 918 Bratislava I.- V, Senec
 T 0918 444 918
 T 0903 400 851 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce
 T 0918 444 918
 T 0918 594 016 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica
 T 0903 776 800 Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Trvdosín
 T 0910 999 774 Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice
 T 0905 209 208 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany
 T 0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
 T 0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Lubovňa
 T 0903 847 822 Košice I.-IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov
 T 0911 808 911 Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Aktuálne informácie o produktoch sú dostupné na www.basf-sh.sk

Vydané: Október 2010

Novým vydaním stráca staré platnosť.