

Prince Color® Multigrund PGI

Špeciálny izolačný roztok

Rozsah použitia

- Izolačný roztok proti prenikaniu alkalických solí a výkvetov z minerálnych podkladov.
- Na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Vlastnosti

- Vodou riediteľný, tlmí prenikanie vlhkosti.
- Zamedzuje tvorbe výkvetov solí na minerálnych podkladoch spôsobených alkalickou reakciou, tlmí a obmedzuje prenikanie agresívnych solí z podkladu.
- Izoluje škvrny od nikotínu, hrdze, dymu, pretečenej vody a pod.
- Obsahuje fungicídnu a insekticídnu zložku.
- Likviduje plesne a roztoče v podklade.

Príprava podkladu

- Podklad musí byť suchý, únosný, bez odlupujúcich sa častíc, zbavený mastnoty a vosku.
- Neúnosné vrstvy odstrániť špachtľou alebo prúdom vody, potom nechať dostatočne vyschnúť.
- Čerstvé omietky musia byť minimálne 14 dní suché (20 °C/60 % rel. vlhkosť vzduchu).
- Prípravok je možné nanášať tzv. „mokry do mokrého“. Je však vhodné, aby bol prvý náter čiastočne zaschnutý.
- Pred ďalšími nátermi disperznou farbou musia byť sanované plochy absolútne suché (5–6 dní).

Spracovanie

• Základný náter:

1. náter: 100 ml Prince Color® Multigrund PGI + 400 ml vody
2. náter: 100 ml Prince Color® Multigrund PGI + 200 ml vody

Pri silne znečistených podkladoch použiť prípravok Prince Color® Multigrund PGI neriedený. Po zaschnutí nie je opláchnutie vodou bezpodmienečne nutné.

Pozor! Prípravok sa nesmie riediť v kovových nádobách. Len plastové obaly!

• Krycí náter:

Disperzné, silikónové, silikátové farby a pastovité omietky Prince Color®.

Dôležité upozornenia

- Všetky kovové, sklenené, keramické, emailové plochy a prírodné materiály (kameň, mramor) je treba dôkladne zakryť pred event. znečistením. Znečistené plochy je potrebné rýchlo umyť vodou.

Bezpečnostné pokyny

- Prípravok je potrebné držať mimo dosahu detí.
- Pri práci používať ochranné rukavice a okuliare alebo masku na tvár.
- Pri striekaní prípravku dostatočne vetrať a nevdychovať vzniknutý aerosól.
- Pri práci nejest' a nepiť.
- Pri náhodnom požití prípravku a alebo jeho vniknutí do oka okamžite vyhľadať lekára a ukázať obal od prípravku alebo jeho etiketu.
- Prípravok je zdraviu škodlivý!

Balenie a skladovateľnosť

- Balenie: 5 l PVC kanister
- Skladovateľnosť v suchu a chlade pri teplote od +5 °C do +25 °C, 12 mesiacov od dátumu výroby.

Likvidácia odpadu

- Prípravok odstraňovať v súlade so zákonom o odpadoch v platnom znení, kód odpadu 08 02 03, kat „O“.
- Kontaminovaný obal - po dôkladnom vyčistení je možné znovu použiť; inak ako plastový obal, kód odpadu 15 01 02, kat „O“.
- Pri styku s vodou zabrániť úniku produktu do vodných tokov a kanalizácie.

Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

Technické údaje

Materiálová báza	5% antikorózne prísady, voda, 15 - 30% konzervačné látky, hexafluorokreličitan sodný
Hustota	cca 1,24 g/ml
Spotreba*	200 – 250 ml/m ² nenariedeného prípravku, podľa savosti podkladu
Riedenie	vodou

* Ide o približné hodnoty, na ktoré nie je možné dať záruku, pretože každý povrch má iné vlastnosti ovplyvňujúce spotrebu.

BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918
F: 041/72 345 92
E-mail: info.sk@basf.com
Zákaznícky servis:
T: 041/72 345 91
F: 041/72 345 92
E-mail: objednavky.sk@basf.com
Internet: www.basf-sh.sk
www.fasadnestudio.sk

Technicko - poradenský servis

T 0918 111 918 Bratislava I.– V, Senec
T 0918 444 918
T 0903 400 851 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Šala, Zlaté Moravce
T 0918 444 918
T 0918 594 016 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica
T 0903 776 800 Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Tvrdosín
T 0910 999 774 Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice
T 0905 209 208 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany
T 0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
T 0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Ľubovňa
T 0903 847 822 Košice I.–IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov
T 0911 808 911 Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Aktuálne informácie o produktoch sú dostupné na www.basf-sh.sk

Vydané: Október 2010

Novým vydaním stráca staré platnosť.