

Prince Color® Multigrund PPB

Špeciálny kontaktný náter na hladké, nesavé a kritické podklady

Rozsah použitia

- Na vnútorné a vonkajšie použitie.
- Na steny a podlahy.
- Penetrácia nesavých podkladov ako teracco, keramické obklady a dlažby, glazovaný kabrinec, prírodné obklady a umelý kameň, pevne držiace a brúsené PVC-povlaky, hladké betóny, parkety, podlahy z dosiek, umakart, emailové nátery atď.

Vlastnosti produktu

- Bezrozpúšťadlový adhézný náter, nezaťažuje okolie a spracovateľa parami rozpúšťadiel.
- Vysoká pevnosť spoja, istá príľnavosť ďalších vrstiev a obkladov.
- Má kontrolné biele sfarbenie, napenetrované miesta je ľahké rozoznať aj vďaka vysokému obsahu kremičitého piesku.
- Po premiešaní pripravený na použitie.

Príprava podkladu

- Dostatočne vyzretý, cementové podklady so zvyškovou vlhkosťou max. 4% (hmotnostne), anhydritový, príp. sadrový podklad so zvyškovou vlhkosťou max. 0,5% (hmotnostne).
- suchý, nosný, pevný - zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých náterov a prachových častíc.

Spracovanie

- Kontaktný náter Prince Color® Multigrund PPB dokonale premiešať miešadlom alebo nízkootáčkovou vrtačkou so špirálovým nastavcom (max. 500 ot./min.) a je pripravený na použitie.
- Nanáša sa rovnomerne štetkou na čistý, upravený podklad.
- Následné povrchové úpravy sa nanášajú na úplne vytvrdnutý náter (po cca 12 hod.).

Dôležité upozornenia

- Nespracovávať pri teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad +25 °C a v prípade nepriaznivých klimatických podmienok.
- Primiešanie žiadnych ďalších látok nie je dovolené.
- Pri nespracovaní celého balenia nádobu dobre uzavrieť.
- Pracovné náradie a pracovné nádoby sa čistia ihneď po použití vodou.

Bezpečnostné pokyny

- Disperzia môže dráždiť pokožku, oči a sliznicu.
- Pri práci zabrániť kontaktu s pokožkou a očami.
- Nevdychovať.
- Pri práci nejest' a nepiť.
- Nenechávať zaschnúť na pokožke (nebezpečenstvo senzibilizácie).
- Pri striekaní chrániť oči.
- Po zasiahnutí vypláchnuť postihnuté miesto vodou.
- Používať ochranný odev a rukavice.
- Uchovávať mimo dosahu detí.

Balenie a skladovanie

- Balenie: 20 kg, 10 kg, 5 kg, 1 kg PVC vedro.
- Skladovateľnosť: v suchom a chladnom prostredí, pri teplote od +5 °C do +25 °C, 12 mesiacov od dátumu výroby.

Likvidácia odpadu

- Prípravok likvidovať v súlade so zákonom o odpadoch v platnom znení.
- Kontaminovaný obal - po dôkladnom vyčistení je možné znovu použiť.
- Kompozitný obal - kategória „O“, kód 170 904.
- Pri styku s vodou zabrániť úniku produktu do vodných tokov a kanalizácie.

Technické údaje

Zloženie	Modifikovaná disperzia s kremičitým pieskom
Hustota/Špecifická hmotnosť	1500 kg/m ³
Farba	Základná biela
Teplota spracovania/teplota podkladu	+5 °C až +25 °C
Doba vytvrdzovania*	cca 12 hodín
Spotreba**	cca 0,3 - 0,4 kg/m ²
Výdatnosť**	cca 3 m ² z 1 kg
Prídržnosť k podkladu	min. 0,5 MPa

* Pri +23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu, vyššie teploty skracujú a nižšie teploty predlžujú uvedené doby.

** Závisí od štruktúry a savosti podkladu.

Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918
F: 041/72 345 92

E-mail: info.sk@basf.com

Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91
F: 041/72 345 92
E-mail: objednavky.sk@basf.com
Internet: www.basf-sh.sk
www.fasadnestudio.sk

Technicko - poradenský servis

T 0918 111 918 Bratislava I.- V, Senec
T 0918 444 918
T 0903 400 851 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce
T 0918 444 918
T 0918 594 016 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezínok, Piešťany, Senica, Skalica
T 0903 776 800 Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Tvrdošín
T 0910 999 774 Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice
T 0905 209 208 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany
T 0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
T 0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Lubovňa
T 0903 847 822 Košice I.-IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov
T 0911 808 911 Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Aktuálne informácie o produktoch sú dostupné na www.basf-sh.sk

Vydané: Október 2010

Novým vydaním stráca staré platnosť.