

RAJASIL SANIERPUTZGLÄTTE

Suchá maltová zmes na zhotovenie tenkovrstvovej vrchnej omietky (P II, CR podľa EN 998-1)

Rozsah použitia

- Tenkovrstvová hladená omietka na vonkajšie i vnútorné plochy (napr. na sanačnú omietku Rajasil Sanierputz SP 3).
- Omietka nie je určená na sokle budov.

Podklad

Podklad pod omietku musí byť bezprašný, suchý a zbavený voľných častíc a separačných vrstiev.

Príprava malty

Suchá maltová zmes sa miešadlom rozmieša s potrebným množstvom vody tak, aby vznikla zmes bez hrudiek. Taktiež možno použiť stroj na miešanie a na nanášanie omietky s vhodným domiešavačom.

Spracovanie

- Rajasil Sanierputzglätte sa spracováva murárskou lyžicou alebo strojom. Počas tvrdnutia sa povrch môže vyhladiť plsteným hladidlom alebo gletovať.
- Minimálna hrúbka omietky:
 - vonkajšia 5 mm, max. 8 mm
 - vnútorná 3 mm

Ošetrovanie

Čerstvo nanosená jemná malta sa musí chrániť pred dažďom a pred príliš rýchlym vysychaním (slnko, vietor, vysoké teploty), prípadne sa musia vlhčiť.

Nátery farbami

- Na vonkajšie použitie môžu byť použité len náterové systémy s otvorenými pórmí a vodoodpudivé, napr. silikátová a silikónová farba (Prince Color® Multitop FT, Prince Color® Multitop FS.). Na vnútorné priestory doporučujeme silikátovú farbu (Prince Color® Multitop FT).

Dôležité upozornenia

- Farebné odtiene (len svetlé farebné odtiene) sa tónujú podľa vzorkovníka farieb BASF Color Sensation.
- Vyhotovenie a dané podmienky pri spracovaní ako napr. druh, nasiakavosť a štruktúra podkladu (viď tiež VOB DIN 18 363, odstavec 3.1.1), poveternostné podmienky alebo miestne podmienky môžu viesť k odchýlkam farebného odtieňa.
- Použitie minerálnych surovín môže spôsobiť, že dodatočne objednaný tovar môže mať odchýlku vo farebnom odtieni. Preto na príslušné objekty používať len materiál z jednej objednávky.
- Odchýlka farebného odtieňa od vzorkovníka, popr. od dodanej vzorky, ktoré sa objavili po spracovaní alebo s vyššie uvedených dôvodov, nie sú dôvodom na reklamáciu.
- Na zmenu farebného odtieňa a štruktúry povrchu z dôvodu poveternostných vplyvov a vplyvom životného prostredia nemožno uplatňovať záruku. Technická funkčnosť je zaručená.
- Pri nepriaznivých podmienkach (napr. zatienená stena prípadne blízkosť porastov) nemožno vylúčiť tvorbu mikroorganizmov, napr. rias na povrchu, čo nie je dôvod na reklamáciu.

Bezpečnostné pokyny

- Čerstvá malta reaguje alkalicky.
- Zabráňte styku s očami a pokožkou.
- Pri vstriednutí do očí okamžite dôkladne vypláchnuť vodou a vyhľadať lekára.
- Pri postriekaní pokožky okamžite umyť veľkým množstvom vody.
- Pri práci používajte pracovné rukavice a ochranné okuliare.
- Výrobok chráňte pred deťmi.

Technické údaje

Zloženie	vápno, kremičitý piesok so zrnitosťou do 0,6 mm, prísady zlepšujúce spracovateľnosť, príľnavosť a vodoodpudivosť, popr. farebné pigmenty
Farba	staro-biela alebo svetlo farebné odtiene
Súčiniteľ difúzneho odporu vodnej pary μ	< 12
Koeficient nasiakavosti w	< 0,4 kg/m ² .h ^{0,5}
Spotreba	cca 1,4 kg suchej malty/m ² /mm hrúbky omietky
Teplota spracovania/podkladu	min. +5 °C

* Pri +23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Vyššie teploty skracujú, nižšie teploty predlžujú uvedené doby.

Kontrola kvality

Priebežná laboratórna kontrola výroby.

Balenie

Vreca 25 kg.

Skladovanie

Skladovať v suchu, doba skladovateľnosti cca 6 mesiacov.

Likvidácia odpadu

Všetky informácie o likvidácii prázdnych obalov, produktov a ich zvyškov sú uvedené na Karte bezpečnostných údajov.

Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918
F: 041/72 345 92

E-mail: info.sk@basf.com

Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91
F: 041/72 345 92
E-mail: objednavky.sk@basf.com
Internet: www.basf-sh.sk
www.fasadnestudio.sk

Technicko - poradenský servis

T 0918 111 918 Bratislava I.- V.
T 0918 444 918
T 0903 400 851 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Pezinok, Senec, Šaľa
T 0910 908 590 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Piešťany, Senica, Skalica
T 0903 776 800 Žilina, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Martin, Námestovo, Považská Bystrica, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín
T 0905 209 208 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany, Zlaté Moravce
T 0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
T 0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Lubovňa
T 0903 847 822 Košice I.-IV., Košice-okolie, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Prešov, Sabinov, Sobrance, Snina, Stropkov, Svidník, Trebišov, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Vydané: február 2008

Novým vydaním stráca staré platnosť.